

PLANATOL DK A 2070

Klej dyspersyjny wodny nie zawierający plastyfikatorów i rozpuszczalników, nie wymaga specjalnego oznaczania.

| | |
|-------------------------|--|
| Lepkość: | ok. 2.500 mPas |
| Wartość pH: | ok. 5 (przy temperaturze 20°C) |
| Barwa: | kremowa |
| Właściwości błony: | przezroczysta, bezbarwna, nieco elastyczna, neutralna w smaku, odporna na starzenie, rozpuszczalna w wodzie, odporna na warunki tropikalne |
| Zaw.substancji stałych: | 65% |

ZASTOSOWANIE:

Planatol DK A 2070 nadaje się do wszelkiego typu gumowania, m.in. górnych klap kopert, całościowego lub brzegowego pokrywania etykiet, znaczków skarbowych, znaczków pocztowych, naklejek na wewnętrzną stronę szyb samochodowych, zestawów formularzy, nośników etykiet promocyjnych itp. Klej ten można stosować na zadrukowane i lakierowane powierzchnie.

PRZERÓB:

Dostarczany klej jest gotowy do naniesienia przez maszynę za pomocą wałków lub dysz. W razie potrzeby można rozcieńczyć produkt wodą, jednakże będzie to miało wpływ na ilość stosowanego kleju (substancji suchej). Bardzo gładkie powierzchnie z małą zdolnością absorpcji wymagają mniej środka suszącego (10g/m²), natomiast szorstkie powierzchnie ze zwiększoną zdolnością absorpcji, w celu uzyskania odpowiedniego efektu gumowania wymagają użycia środka suszącego w postaci warstwy kleju o gramaturze od 15g/m².

Klej Planatol DK A 2070 nie jest kompatybilny z klejami dekstrynowymi, zatem wskazane jest przeprowadzenie wstępnych testów, które pokażą, jak produkt zachowuje się jako składnik mieszanki.

Urządzenia klejące należy myć zimną wodą.

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0°C.

Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Dystrybutor:

SCORPIO[®]

ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel.: +48 42 613 11 16

www.scorpio.com.pl

introligator@scorpio.com.pl