

Vipoterm HM 1208

Klej typu hot melt o umiarkowanym zapachu własnym i podwyższonej elastyczności.

Lepkość:	około 5900 ± 600 mPas (przy temperaturze 170°C / 443°K)
Czas twardnienia:	18 sek. (wg. normy Vipo)
Czas otwarcia:	7- 8 sek. (wg. normy Vipo)
Temperatura pracy:	160 – 180 °C
Temp. mięknięcia:	78 – 81 °C
Barwa:	biała
Błona klejowa:	biała elastyczna, termoplastyczna
Postać:	granulat, pakowany w workach po 25 kg.

ZASTOSOWANIE:

Łączenie opraw bezszwowych, katalogów, podręczników, itp. na wszystkich automatach do klejenia bezszyciowego. Przy sklejanu papierów powlekanych zaleca się wykonanie wstępnych testów. Oprawy klejone Vipoterm HM 1208 charakteryzują się wysoką elastycznością grzbietu i błony klejowej. Vipoterm HM 1208 jest polecany również do oklejania bloków książek szytych niemi ze względu na dużą elastyczność błony klejowej.

Wskazania: Kleje topliwe parują przy temperaturze od 160°C. Przy przekraczaniu przez dłuższy czas zalecanej temperatury pracy (powyżej 180°C) istnieje możliwość wytworzenia się szkodliwych produktów rozkładu kleju. Dlatego zaleca się stosowanie wentylacji wywiewnej do usuwania par kleju. Ponadto wskazane jest regularne czyszczenie pojemników do topienia kleju i urządzeń nanoszących klej.

PRZERÓB:

Temperatura pracy: 160 - 180°C. W pojemniku do wstępnego topienia kleju należy utrzymywać temperaturę o 10 - 20°C niższą. Podczas dłuższej przerwy w pracy maszyny należy utrzymywać temperaturę o 30 - 40°C niższą od temperatury pracy. Wielokrotne ogrzewanie i schładzanie kleju powoduje stopniowe jego żółknięcie. Zbyt długie i intensywne ogrzewanie kleju powyżej temperatury 180°C powoduje spadek lepkości i w konsekwencji jego nieprzydatność. Zaleca się stapianie ilości kleju dostosowanej do wielkości dziennego zużycia.

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach w temp. 0 – 30°C w niezbyt wysokich stosach aby granulat się nie sklejał. Termin ważności 2 lata od daty produkcji.

Uwaga - z powodu dużej lepkości granulatu chronić przed zanieczyszczeniami

Dystrybutor:



ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel. +48 42 613 11 16

www.scorpio.com.pl

introligator@scorpio.com.pl