

Vipoterm HM 2540

Klej typu hot melt, bezzapachowy

Lepkość:	około 3800 ± 600 mPas (przy temperaturze 170°C / 443°K)
Czas twardnienia:	15 sek. (wg. normy Vipo)
Czas otwarcia:	4 - 5 sek. (wg. normy Vipo)
Temperatura pracy:	160 – 180 °C
Temp. mięknienia:	75 – 85 °C
Barwa:	biała
Błona klejowa:	biała, elastyczna w cienkiej warstwie transparentna
Postać:	granulat, pakowany w workach po 25 kg.

ZASTOSOWANIE:

łączenie opraw bezszwowych, katalogów, podręczników, broszur, itp. na półautomatycznych i automatycznych maszynach do klejenia bezszyciowego firm: WOHLBERG, MILLER MARTINI, C.P. BOURG, DIEDERICHS, EHLERMAANN, EUROTECNICA, FKS, GANTENBEIN, HILSENBERG, HORIZON, INTERBIND, STIELOW, SULBY i innych. Oprawy klejone charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością mocnym przyklejeniem pojedynczych kartek i dobrą elastycznością błony klejowej. Przy sklejanju papierów powlekanych i kredowanych zaleca się wykonanie wstępnych testów.

Wskazania: Kleje topliwe parują przy temperaturze od 160°C. Przy przekraczaniu przez dłuższy czas zalecanej temperatury pracy (powyżej 180°C) istnieje możliwość wytworzenia się szkodliwych produktów rozkładu kleju. Dlatego zaleca się stosowanie wentylacji wywiewnej do usuwania par kleju. Ponadto wskazane jest regularne czyszczenie pojemników do topienia kleju i urządzeń nanoszących

PRZERÓB:

Temperatura pracy: 160 - 180°C. W pojemniku do wstępnego topienia kleju należy utrzymywać temperaturę o 10 - 20°C niższą. Podczas dłuższych przerw w pracy maszyny należy utrzymywać temp 30-40°C niższą. Wielokrotne ogrzewanie i schładzanie kleju powoduje stopniowe jego żółknięcie. Zbyt długie i intensywne ogrzewanie kleju powyżej temperatury 180°C powoduje spadek lepkości i w konsekwencji jego nieprzydatność. Zaleca się stapianie ilości kleju dostosowanej do wielkości dziennego zużycia.

SKŁADOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach w temp. 0 – 30°C w niezbyt wysokich stosach aby granulat się nie sklejał. Termin ważności 2 lata od daty produkcji.

Uwaga - z powodu dużej lepkości granulatu chronić przed zanieczyszczeniami

Dystrybutor:



ul. Brukowa 28 a

91-341 Łódź

tel. +48 42 613 11 16

www.scorpio.com.pl

introligator@scorpio.com.pl