

Karta produktowa COVERMATERIALS



Kolekcja	: Balacron		
Seria	: Ariane		
Wzór	: Astrale	Galine	Mystère
	: Scaphandre	Spatiale	Fusée

Skład		Jednostka	Metoda testowania
Gramatura	: 185 ± 10	g/m ²	ISO 2286-2
Gramatura podłoża	: 90 ± 3	g/m ²	
Gramatura powłoki	: 95	g/m ²	
Grubość*	: 0,21 ± 0,02	mm	ISO 534
Grubość podłoża	: 0,09	mm	
Grubość powłoki	: 0,12	mm	
Typ powłoki	: PCV		
Typ podłoża	: papier		

* w zależności od wzoru

Właściwości

Wytrzymałość na rozciąganie

Wzdłuż włókna (MD)	: ≥ 4,0	daN/15mm	ISO 1924-2
W poprzek włókna (CD)	: ≥ 1,6	daN/15mm	

Odporność na rozciąganie do zerwania

Wzdłuż włókna (MD)	: ≥ 1,0	%	
W poprzek włókna (CD)	: ≥ 2,4	%	

Wytrzymałość na przedarcia

Wzdłuż włókna (MD)	: ≥ 800	mN	ISO 1974
W poprzek włókna (CD)	: ≥ 850	mN	

Sztywność L&W (kął 20°, długość 15 mm)

Wzdłuż włókna (MD)	: 100 ± 25	mN	ISO 2493
W poprzek włókna (CD)	: 50 ± 15	mN	

Odporność na złamywanie

Wzdłuż włókna (MD)	: 850 ± 250	mg	BN: 1320
W poprzek włókna (CD)	: 600 ± 250	mg	

Rekomendowane folie do Hot Stampingu

Kurz Luxor / Alufin AF / AS	: Dobre
Kurz Colorit V	: Dobre