

Karta produktowa COVERMATERIALS



Kolekcja	: Balacron		
Seria	: Baladek		
Wzór	: Istrana	Padusa	Fluctuations
	Maranoe	Capys	Masanti
	Cosea	Amathus	Figari
	Casina	Reflections	Macanet
	Ismara	Lipare	Ravenna
	Style		

Skład		Jednostka	Metoda testowania
Gramatura	: 210 ± 10	g/m ²	ISO 2286-2
Gramatura podłoża	: 90 ± 3	g/m ²	
Gramatura powłoki	: 120	g/m ²	
Grubość*	: 0,22 ± 0,03	mm	ISO 534
Grubość podłoża	: 0,10	mm	
Grubość powłoki	: 0,12	mm	
Typ powłoki	: PCV		
Typ podłoża	: papier		

* w zależności od wzoru

Właściwości

Wytrzymałość na rozciąganie

Wzdłuż włókna (MD)	: ≥ 4,0	daN/15mm	ISO 1924-2
W poprzek włókna (CD)	: ≥ 1,6	daN/15mm	

Odporność na rozciąganie do zerwania

Wzdłuż włókna (MD)	: ≥ 1,0	%	
W poprzek włókna (CD)	: ≥ 2,4	%	

Wytrzymałość na przedarcia

Wzdłuż włókna (MD)	: ≥ 950	mN	ISO 1974
W poprzek włókna (CD)	: ≥ 950	mN	

Sztywność L&W

(kął 20°, długość 15 mm)

Wzdłuż włókna (MD)	: 95 ± 30	mN	ISO 2493
W poprzek włókna (CD)	: 45 ± 20	mN	

Odporność na złamywanie

Wzdłuż włókna (MD)	: 950 ± 350	mg	BN: 1320
W poprzek włókna (CD)	: 725 ± 350	mg	

Rekomendowane folie

do Hot Stampingu

Kurz Luxor / Alufin AF / AS	: Dobre
Kurz Colorit V	: Dobre